VITACARTA – ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO				
Número	**Revisão**	**Data de Rev.**	**Departamento**	**Solicitante**
T.CM.00.0219	1.001	28/09/2015	PROCESSO E QUALIDADE	ANDERSON RODRIGO TREFIGLIO

Característica	**Unidade**						**Procedimento de Ensaio**
		210	**250**	**300**	**350**	**375**	
Variação Gramatura	g/m^2	± 11	± 13	± 15	± 18	± 19	P.IN.40.0002
Espessura	µm	295 ± 15	340 ± 17	390 ± 20	460 ± 23	510 ± 26	P.IN.40.0005
Umidade	%	7,0 ± 1,0	7,5 ± 1,0	8,0 ± 1,0	8,0 ± 1,0	8,0 ± 1,0	P.IN.40.0010
Rigidez Tabber Longitudinal	Média gf.cm	50	80	126	167	256	P.IN.40.0009
	Mínimo gf.cm	40	64	101	134	205	
Rigidez Tabber Transversal	Média gf.cm	21	34	49	75	100	P.IN.40.0009
	Mínimo gf.cm	17	27	39	60	80	
Cobb Teste Capa (2 minutos)	gH_2O/m^2	45 ± 15	45 ± 15	45 ± 15	45 ± 15	45 ± 15	P.IN.40.000 4
Cobb Teste Suporte (2 minutos)	gH_2O/m^2	45 ± 15	45 ± 15	45 ± 15	45 ± 15	45 ± 15	P.IN.40.000 4